

Verarbeitung

100 g Pulver : 30 ml destilliertes / entmineralisiertes Wasser (Durchschnittswert).

Die Wassermenge kann um bis zu 1,5 ml verringert oder erhöht werden. Bei weniger Flüssigkeit wird der Gips härter und die Verarbeitungszeit kürzer. Bei erhöhter Flüssigkeitsmenge verhält es sich entsprechend umgekehrt.

Bitte darauf achten, nur soviel Gips anzumischen, wie für zwei bis drei Artikulationen benötigt wird (wichtig für die Kristallbildung).

Gipspulver in den Anrührbecher einfüllen und dann Wasser dazugeben. Langsam von Hand rühren, bis sich Pulver und Flüssigkeit gut vermischt haben, anschließend **20 - 30 Sekunden** spateln.

**Vorgeschriebene Mischzeit und Mischungsverhältnis unbedingt beachten:
Je länger man mischt und je dicker der Brei ist, desto geringer ist die Klebekraft**

Technische Werte: (gültig bei MV 100 : 30)	Brinellhärte nach 2 Stunden.....	80 N/mm ²
	Brinellhärte nach 24 Stunden.....	90 N/mm ²
	Abbindeexpansion.....	0,03%
	Erstarrungsende.....	ca. 5 Minuten
	Verarbeitungszeit.....	ca. 2 - 2,5 Minuten

Lagerbeständigkeit

Mindestens 24 Monate in verschlossenen Gebinden in trockenen Räumen.

Gewährleistung

Shera ist nach ISO 9001 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

